

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	450
Allungamento (5d)	%	30
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	595 - 630

Ø  
(mm)

-

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

**Campo di impiego**

Saldobrasatura ad elevato tenore di argento e basso punto di fusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006