

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	520	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	18	2
Temperatura di fusione	°C	650 - 700	2.5

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**  
BAg-34

**EN-ISO 3677 :**  
B-Ag38CuZnSn-660/700

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega ternaria autodisossidante, priva di cadmio, per unioni altoresistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012