

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	8	2
Temperatura di fusione	°C	645 - 815	3

**AWS-ASME II C. SFA A 5.8 :**

B CuP3

**EN 1044 :**

CP 104

**EN-ISO 17672 :**

CuP 281a

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame e sue leghe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022