

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm ²	360 - 400
Allungamento (5d)	%	15
Temperatura di fusione	°C	610 - 780

Ø
(mm)

1

Tipo di lega: ROTOLO

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Filo in lega per saldobrasature in impieghi universali.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006