

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW308LP

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308 LT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L P C1/M21 1

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >520 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >320 |
| Allungamento (5d) | % | >35 |
| Resilienza KV | J (-20°C) | 50 |

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni in tutte le posizioni di acciai inossidabili del tipo AISI 304-304L e simili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016