

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW308LTP

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308 LT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L P C/M 1

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (0°C)	61
Resilienza KV	J (-100°C)	51
Resilienza KV	J (-196°C)	42

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unioni in tutte le posizioni di acciai inox tipo AISI 304-304L e simili per impieghi criogenici.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2014