

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW309LM

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E309 LMo T0-1/4

| | | | |
|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| Resistenza | N/mm ² | >550 | Ø (mm) |
| Limite Elastico | N/mm ² | >350 | |
| Allungamento (5d) | % | >25 | |
| Resilienza KV | J (-20°C) | 42 | |

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 2 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo animato in AISI 309LMo per unioni di acciaio inox serie AISI 316L con acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2022