

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW316L

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316L T0-1/4

Resistenza	N/mm ²	>510	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	>320	(mm)
Allungamento (5d)	%	>25	0.9
Resilienza KV	J (-20°C)	44	1.2
			1.6

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/04/2022