

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza | HV | 310 - 360 |
| Durezza | HRC | 31 - 36 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti con cannello ossiacetilenico su stampi per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2021