

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 335 - 380      |
| Durezza                | HRC | 34 - 39        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 63        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1020 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporto e riparazioni su stampi, collarini, fondi ed anelli per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/12/2017