

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| Durezza       | HV  | 500      |
| Durezza       | HRC | 49       |
| Granulometria | µm  | 53 - 150 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Acciaio rapido modificato per riporti P.T.A. resistenti all'abrasione e ai colpi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016