

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HRC | 55 - 58 |
| Granulometria | µm | 53 - 180 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti duri alternativi a trattamenti di cromatura superficiale.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2019