

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 600 |
| Durezza | HRC | 55 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1070 - 1170 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti in lega base cobalto tipo SF1 resistenti a severa usura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016