

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



Resistenza  
Durezza

N/mm<sup>2</sup> 480  
HB (20°C) 200

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5 350  
3.2 350  
4 350  
5 350

### Campo di impiego

Unione e riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

### Applicazioni

Difetti in fonderia, cambi, riduttori, corpi di pompe, pezzi fusi, intelaiatura di macchine utensili, cilindri laminatoi, coppe olio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017