

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HV	800
Durezza	HRC	64
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1180 - 1390

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Acciaio rapido per riporti PTA resistenti a forte abrasione da plastica e metallo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/01/2018