

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	1275
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	°C	1300

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Carburo di tungsteno agglomerato al 12% di cobalto per metallizzazione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006