

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



*Dopo PWHT 800°C/2h*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai ferritici al 17% di cromo della serie AISI 400.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	340
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20°C)	120
Durezza DOPO PWHT	HB	150
Durezza DOPO	HB	240
SALDATURA		

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

1.6	
2.4	
3.2	1000

**Applicazioni**

Carpenteria, caldareria, industria chimica e petrolifera, fabbricazione tubi e forni.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021