

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



| | | |
|---------|---------|----|
| Durezza | HRC | 55 |
| | (20°C) | |
| Durezza | HRC | 42 |
| | (600°C) | |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 3.2 | |
| 4 | |
| 6.4 | |

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di durezza elevata per riporti molto sollecitati.

Applicazioni

Coclee di macchine per lavorazione delle carni insaccate, guide di laminatoi, pale di mescolatori, parti di turbine, alberi e camicie di pompe, stampi per estrusione, tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007