

SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



*Dopo PWHT 760°C/1h*

**Campo di impiego**

Unioni di acciai ferritici e riporti  
resistenti alla corrosione e all'usura.

**Applicazioni**

Ricarica di turbine idrauliche, pompe, compressori. Saldatura in  
caldareria, industria chimica e petrolchimica.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

$\emptyset$ (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>450
Allungamento (4d)	%	>20
Durezza	HB	200

Revisione 0.0 - 26/09/2017