

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO



Resistenza	N/mm ²	100 - 130
Allungamento (5d)	%	15
Temperatura di fusione	°C	440 - 480

Ø
(mm)

2

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

Tipo di lega: BARRETTA ANIMATA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Applicazioni

Impiego universale per unioni di Alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/08/2021