

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	30
Granulometria	µm	20 - 71

### **Campo di impiego**

Riporti e riparazioni su stampi e collarini in ghisa resistenti al calore fino a 600°C.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Ricostruzioni, nell'industria del vetro, di spigoli rotti o usurati di stampi per fondi di bottiglie, collarini e fondelli; ricariche su ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe rotative, pistoni, eccentrici, cammes, spigoli su stampi in ghisa per stampaggio lamiera, sedi di valvole.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/01/2007