

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|---------------|
| Durezza | HRC | 59 - 63 |
| Granulometria | µm | 36 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 980 - 1020 |

Campo di impiego

Riporti extraduri resistenti ad usura metallo-metallo, lavorabili solo con mole.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Alberi a cammes, alberi, valvole, pale di mescolatori e di ventilatori, rulli e viti di convogliatori, guide e rulli di trafilatura e laminatoi, alberi di pompe, punterie, cuscinetti, punzoni per ceramica. Superfici e spigoli di stampi per cemento e refrattari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/10/2013