

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



Durezza

HRC
(20°C)

53

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

Durezza

HRC
(600°C)

42

3.2

350

4

350

5

450

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di
durezza medio-alta.

Applicazioni

Valvole petrolchimiche, denti di seghe per legno, utensili per il taglio di carta e cartone, lame per cesoie guidafilo; matrici per fucinatura ed estrusione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020