

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	20 - 106

### Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSACETILENICO

### Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafilo, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterza di miscelatori per fonderia e refrattari, lastrine di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2019