

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



1172

Durezza

HRC

48

Ø  
(mm)

1.2

1.6

2.4

**AWS-ASME II C. SFA 5.21 :**

ERCCoCr-B

**EN 14700 :**

TCo2

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per ricariche resistenti a corrosione e ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/06/2021