

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO



Durezza

HRC  
(20°C)

44

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza

HRC  
(600°C)

32

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

**Campo di impiego**

Superlega a base di cobalto  
lavorabile all'utensile.

**Applicazioni**

Valvolame per l'industria chimica e petrolchimica, punzoni per sbavatura cilindrici e sagomati, stampi, matrici, lame di cesoie, pinze per lingotti, aste e sedi di valvole, utensili da taglio, guidafile, anelli e battute di tenute meccaniche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020