

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER80S-Ni2

**EN-ISO 636-A :**  
W 2Ni2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	630
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	530
Allungamento (5d)	%	26
Resilienza KV	J (20°C)	280
Resilienza KV	J (-60°C)	100

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Per giunzioni di qualità in costruzioni di serbatoi e tubazioni a basse temperature di esercizio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/06/2021