

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB 400 - 500

Ø  
(mm) L  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB 200 - 250

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

### Campo di impiego

Ricarica ed unioni su acciai al 14%

Mn o difficilmente saldabili.

### Applicazioni

Pompe di dragaggio, presse idrauliche, binari, mascelle per frantoi, parti per macchine movimento terra, cingoli per trattori.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2018