

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



178

Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB 400 - 500

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

**AWS-ASME II C. SFA 5.13 :**

EFeMnCr

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB 200 - 250

**EN 14700 :**

E Fe 9

*Rivestimento BASICO*

### **Campo di impiego**

Ricarica ed unioni su acciai al 14% Mn o difficilmente saldabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020