

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
SALDATURA

HRC

53 - 56

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**DIN 8555 :**

MF3-GF-55-ST

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Riporti antiusura su acciai per la lavorazione a caldo dei metalli.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016