

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza IN 1 STRATO	HRC	58
Durezza IN 3 STRATI	HRC	65

Ø  
(mm)  
1.2  
1.6

**DIN 8555 :**  
MF 2-GF-65-G

Gas: Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Riparti antiusura resistenti all'abrasione da polveri fini in presenza di colpi leggeri.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021