

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Come saldato*

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E110T5-M21A8-K4-H4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	770 - 940
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 18276-A :**  
T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Bassolegato basico al Cr-Ni-Mo per saldature altoresistenti e sollecitate anche a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021