

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



292L

**AWS-ASME II C. SFA 5.20 :**  
E71T-1M

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500 - 640
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-20°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN-ISO 17632-A :**  
T 42 2 P M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato rutile con superficie nichelata per la saldatura in tutte le posizioni di acciai al C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021