

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Dopo PWHT 660-700°C/1h

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E80T5-B2

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>510	1.2
Limite Elastico	N/mm ²	>355	1.6
Allungamento (5d)	%	>20	
Resilienza KV	J (20°C)	>47	

EN-ISO 17634-A :
T CrMo1 B M 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato bassolegato 1% Cr - 0,5% Mo per acciai resistenti a 550°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021