

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1800 -
WC		2200
Durezza DEL LEGANTE	HRC	54 - 66

Ø  
(mm)

1.6  
2.4

**EN 14700 :**

T Fe20

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo tubolare ad elevato contenuto di carburi di tungsteno.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016