

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

420

Ø
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200

1.6
2.8

EN 14700 :
TFe9

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/05/2018