

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

450

Ø
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

185

1.6

DIN 8555 :
MF 7-GF-200-KP

EN 14700 :
T Fe9

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 25/05/2022