

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



478F

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :

~E 385 T0-4

Resistenza	N/mm ²	640
Limite Elastico	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (20°C)	88
Resilienza KV	J (-110°C)	40

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN-ISO 17633-A :

T Z 20 25 5 Cu L R M 3

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/01/2009