

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipologia          | AGGLOMERATO BASICO |
| Indice di basicità | 1.55               |
| Corrente           | =~ ±               |
| Corrente massima   | 700 A              |

**EN-ISO 14174 :**  
S A AB 1 67 AC H5

**Campo di impiego**

Unioni con filo in acciaio bassolegato al 2%Cr-1%Mo tipo KOY 403UP e al 5%Cr-0.5%Mo tipo KOY 411UP.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021