

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



8812S2

Durezza	HV	1300
Granulometria	µm	15 - 45

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA, HVOF, PLASMA
SPRAY

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016